

MODE OPÉRATOIRE POUR LE TRAITEMENT DE TERRASSES NEUVES EN HÉVÉA

Préparation du bois :

Le bois neuf est souvent insuffisamment poreux pour recevoir le saturateur aussi afin de le préparer nous vous recommandons de :

- Soit laisser le bois quelques semaines aux intempéries sans protection ;
- Soit procéder à un égrenage au grain 80/100 ;
- Soit déglacer le bois avec du **Prepdeck** suivi **du Net-trol 200** comme indiqué ci-dessous :
 - Diluer le **Prepdeck** à raison d'1 volume de **Prepdeck** pour 4 volumes d'eau.
 - Bien agiter avant emploi.
 - Appliquer le mélange au pinceau ou au rouleau synthétique.
 - Laisser agir 15 minutes maximum en s'assurant que le **Prepdeck** ne sèche pas et recouvre bien l'ensemble.
 - Rincer abondamment et avec un nettoyeur basse pression (60 bars et à 50 cm de la surface du bois afin de ne pas l'endommager).
 - Sur le bois mouillé immédiatement après le rinçage du **Prepdeck**, appliquer le **Net-trol 200** avec un rouleau synthétique (type mèches longues pour façades) ou un pinceau.
 - Laisser agir pendant 15 à 20 minutes maximum.
 - Bien rincer à grande eau ou rincer au nettoyeur basse pression (maximum 60 Bars et à 50 cm de la surface du bois afin de ne pas l'endommager)
 - Laisser le bois sécher minimum 3 jours de beau temps sec et chaud (l'hygrométrie du bois doit être conforme aux normes DTU).

Si le bois présente une petite « chevelure » de surface, dans ce cas procéder à un léger ponçage (grain 100 maximum). Ne pas utiliser du papier à poncer en grain fin qui risquerait de refermer les pores du bois.

L'Hévéa utilisé en extérieur est sensible aux champignons et aux insectes, nous recommandons l'application préalable d'un fongicide insecticide de type TMU84 NG.

Finition :

1 - Application du saturateur PROTEXT :

- Le **Protect** est disponible dans les teintes miel, movingui, padouk, teck, acajou brûlé, gris vieux bois, gris graphite, ébène et noir charbon.
- Toujours s'assurer que le bois est propre, sec, non pelucheux et exempt de tout revêtement.
- ☞ Ne jamais travailler sur un bois en plein soleil (le bois peut atteindre + 60°C même si la température extérieure est de 30°C) et sur un bois chaud au toucher.
- Bien mélanger avant et pendant la mise en œuvre.
- Appliquer une première couche de **Protect** à la brosse, au rouleau à lasurer ou au pistolet.
- Appliquer une seconde couche lorsque l'aspect bois mouillé disparaît (environ 10 minutes).
- Ne pas laisser sécher entre les deux couches.
- Eliminer l'éventuel excédent de produit avant séchage à la l'aide d'un spalter (brosse large) afin d'éviter toute traces de coulures ou de brillance. Le **Protect** doit être dans le bois et non sur le bois.
- Porter une attention toute particulière aux extrémités des bois (abouts) ayant tendance à absorber l'eau et l'humidité, bien les saturer pour les imperméabiliser et éviter ainsi les risques d'infiltration d'eau.

☞ L'aspect final doit être **complètement MAT**

2 - Entretien :

Le **Protect** étant dans la masse du bois, il ne peut peler, s'écailler ou poudrer. Ce n'est que lorsque le bois, sur les parties les plus exposées, commencera à s'éclaircir, qu'il faudra prévoir l'entretien sans ponçage, ni sablage ou décapage.

Le bois devra être propre et sec. Appliquer 1 couche de **Protect** et laisser le produit pénétrer 10 minutes. Essuyer l'éventuel excédent.

La maintenance s'effectue sur toute la surface du support.

L'entretien d'un bois peut se comparer à une vaccination, les rappels en un passage de produit iront en s'espacant au fil des ans.

Rendements théoriques :

Protect en premier traitement : 5 m² / litre (pour toutes les passes). En entretien périodique : 10 à 12 m²/litre.

Conditionnements :

Protect : pots de 1 litre et 5 litres. Seau de 20 litres.

Recommandations :

- Protéger toutes les parties qui ne seront pas traitées.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux (porter des gants et des lunettes de protection).
- Les produits sont à conserver à une température comprise entre + 10 et + 30°C.
- Contrôler l'hygrométrie du bois (< 18 %) et s'assurer qu'il ne pleuvra pas 24 heures après application. Attention aux rosées matinales.
- Pour toute consommation supérieure à 10% de la totalité du contenant et afin de conserver au produit toutes ses propriétés, prévoir un reconditionnement du produit de manière à limiter la quantité d'air disponible.

Ce mode opératoire annule et remplace tout mode opératoire antérieur. Il a pour but d'informer notre clientèle sur les caractéristiques techniques et d'application les plus appropriées de nos produits. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en travaux. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent mode opératoire n'a pas été modifié par une édition plus récente.